

วิทยาศาสตร์พอลิเมอร์เบื้องต้น

บทที่ 7 เส้นใย (Fibers)



1. ความหมายของเส้นใย (Definition of fiber)

- มีทั้งเส้นใยธรรมชาติและเส้นใยประดิษฐ์
- ความยาว/เส้นผ่านศูนย์กลาง ≥ 100
- เป็นองค์ประกอบที่เล็กที่สุดของสิ่งทอ



2. สมบัติของเส้นใย (Fiber properties)

- มีผลโดยตรงต่อสมบัติของสิ่งทอที่ได้จากเส้นใย
- ถูกกำหนดโดยโครงสร้างภายนอก โครงสร้างภายใน และองค์ประกอบทางเคมีของเส้นใย

2.1 ความยาวเส้นใย (Fiber length)

- เส้นใยธรรมชาติมีความยาวที่แตกต่างกันขึ้นกับ สภาพดินฟ้าอากาศ น้ำ สารอาหารในดิน แบ่งเป็น

เส้นใยสั้น (Staple fiber):

- ขนาดความยาวสั้นๆ
- วัดในหน่วย มิลลิเมตร เซนติเมตร นิ้ว หรือ ฟุต

เส้นใยสั้น (Staple fiber): (ต่อ)

- เส้นใยธรรมชาติทุกชนิดเป็นเส้นใยสั้น ยกเว้นใยไหม
- เส้นใยประดิษฐ์จะผลิตเป็นเส้นใยยาวก่อน แล้วจึงนำมาตัดเป็นเส้นใยสั้น



ใยฝ้าย



ใยแก้ว

เส้นใยยาว (Filament):

- มีความยาวในหน่วยเมตร กิโลเมตร หรือ หลา
- ในธรรมชาติมีเฉพาะใยไหมที่เป็นเส้นใยยาว



เส้นใยประดิษฐ์:

- เส้นใยยาว ทดแทนใยไหม
- เส้นใยสั้น ทดแทนขนสัตว์ ใยฝ้าย ลินิน

2.2 ความละเอียดของเส้นใย (Fiber fineness)

- เป็นปัจจัยกำหนดการใช้งานและผิวสัมผัสของสิ่งทอ
- เส้นใยหยาบ ให้ผิวสัมผัสที่กระด้าง
- เส้นใยละเอียด ให้ผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม ทิ้งตัวดี

ความละเอียดของเส้นใย ดูจาก

1. ภาคตัดขวางหรือความกว้างของเส้นใย (μ) แต่ไม่นิยมเพราะความกว้างของเส้นใยไม่ค่อยคงที่ตลอดเส้น
2. อัตราส่วนระหว่างน้ำหนักต่อความยาวของเส้นใย

เทกซ์ (tex): น้ำหนักที่เป็นกรัม ต่อความยาว 1000 เมตร

ดีเนียร์ (denier): น้ำหนักที่เป็นกรัม ต่อความยาว 9000 เมตร

$$(1/9) \text{ denier} = 1 \text{ tex}$$

ตัวอย่าง: เส้นใยยาว 4500 เมตรหนัก 50 กรัม มีความละเอียดเท่าใด
(ตอบเป็นหน่วย denier และ หน่วย tex)

เส้นใยยาว 4500 เมตรหนัก 50 กรัม

ถ้าเส้นใยยาว 1000 เมตร จะหนัก $(50 \times 1000) / 4500 = 11.11$ กรัม

11.11 tex

เส้นใยยาว 4500 เมตรหนัก 50 กรัม

ถ้าเส้นใยยาว 9000 เมตร จะหนัก $(50 \times 9000) / 4500 = 100$ กรัม

100 denier

$(1/9)$ denier = 1 tex

เลือกความละเอียดของเส้นใยให้เหมาะสมต่อการใช้งาน

- เส้นใยสำหรับทอเสื้อผ้า ความละเอียด 1-7 denier
- เส้นใยสำหรับทอพรม ความละเอียด 15-24 denier

2.3 รูปทรงภาคตัดขวางของเส้นใย (Cross-section shape)

ส่งผลต่อความมันวาว ความฟู ความละเอียดอ่อน ผิวสัมผัส ของสิ่งทอที่ได้



Circular, uniform in diameter

Nylon, Polyester, Lyocell



Polygonal, lumen

Flax




Oval to round, overlapping scales

Wool



Flat, oval, lumen, convolutions

Cotton



Circular, serrated, lengthwise striations

Rayon



Lima bean, smooth



Lima bean, serrated

Avril™ rayon



Triangular, rounded edges

Silk



Trilobal

Antron™ nylon



Lobular, lengthwise striations

Acetate




Dog-bone

Acrylic, Spandex



Flat, broad


Acetate



Star or concertina



Collapsed tube, hollow center



Square with voids

Anso IV™ nylon

2.4 ความหยิกบนเส้นใย (Fiber Crimp)

- ความหยิกบนเส้นใยเกิดจาก
 - การเรียงตัวในลักษณะหยิกงอตามโครงสร้างโมเลกุล
 - การดัดแปลงรูปร่างของเส้นใยในกระบวนการผลิต
- ช่วยให้เส้นใยเกาะกันแน่นขึ้นเมื่อบั่นเป็นเส้นด้าย
- เพิ่มความสามารถในการคืนตัว
- ทนต่อการขูดขีด
- ดูดซึมน้ำได้ดี ก่อให้เกิดความสบายเมื่อสัมผัสผิว
- แต่ ความมันวาวลดลง



<http://webpages.charter.net/alpacaatlantic/fiber.htm>



http://textilelearner.blogspot.com/2011/07/polyester-fiber-characteristics-of_11.html

$$\text{Crimp ratio} = \frac{l - l_0}{l_0} = \frac{\Delta l}{l_0}$$

l = ความยาวของเส้นใยที่คลายออกจนเป็นเส้นตรง

l_0 = ความยาวของเส้นใยหยิก

2.5 ความแข็งแรงของเส้นใย (Fiber strength)

- เส้นใยต้องแข็งแรงเพียงพอที่จะนำไปปั่นเป็นเส้นด้ายและทอเป็นผืน โดยไม่ขาดจากกัน
- เส้นใยธรรมชาติมักมีความแข็งแรงไม่เท่ากัน แม้เป็นเส้นใยเดียวกัน
- ความแข็งแรงของเส้นใย (ความเหนียว)
 - คิดจากปริมาณแรงที่ดึงจนขาดต่อความละเอียดของเส้นใย
 - หน่วย g/denier หรือ g/tex
 - เรียก ความทนแรงดึง ณ จุดขาด หรือ tenacity
- เส้นใยสิ่งทอต้องมี tenacity ≥ 2.5 g/denier
- สมบัติของเส้นใยที่ต้องพิจารณาร่วมกับ tenacity คือ ระยะยืด ณ จุดขาด (elongation at break)
- ค่า elongation at break มีความสำคัญมากต่อเส้นใยที่ใช้ในการผลิตเสื้อยืด บริเวณคอเสื้อ และการยืดของเส้นใยขณะทอ

2.6 ความสามารถในการปั่นเป็นเส้นด้าย (Spinnability)

- เส้นใยธรรมชาติบางชนิดเท่านั้นที่เหมาะสมจะปั่นเป็นเส้นใย
- เส้นใยที่สามารถนำมาปั่นเป็นเส้นด้ายได้ต้องมีสมบัติการยึดเกาะ (cohesiveness) ซึ่งเกิดจากความไม่เรียบของเส้นใย มีร่อง มีเกล็ด บิดเป็นเกลียว เช่น ใยฝ้าย ใยไหม ใยขนสัตว์ ใยประดิษฐ์ที่ทำให้ผิวขรุขระหรือหยิกงอ

2.7 ความสามารถในการดัดงอ (Flexibility)

- เส้นใยที่จะนำไปผลิตเป็นสิ่งทอ ต้องบิดตัวหรือโค้งงอได้โดยไม่หักหรือขาด
- เมื่อปล่อยแรงบิดหรือโค้งงอ สามารถกลับสู่สภาพเดิมได้
- ส่งผลโดยตรงต่อความทนทาน ความสวยงาม การทิ้งตัว พลิวไหว ของเสื้อผ้า
- บ่งบอกความเป็นไปได้ในการทำจีบถาวร พับ หรือจับจีบ
- เส้นใยขนสัตว์มี flexibility สูง จึงมีความทนทาน ทิ้งตัวดี ทำจีบถาวรได้

2.8 สภาพยืดหยุ่น (Elasticity)

- elasticity คือ ความสามารถในการยืดตัวออกเมื่อถูกดึง และหดกลับเมื่อปล่อยแรงดึง
- การคืนตัวจากแรงยืด (Elastic recovery) คำนวณจากร้อยละของความยาวของเส้นใยที่หดกลับเทียบกับความยาวที่ยืดออก
เช่น ระยะของเส้นใยที่หดตัวกลับ = ระยะของเส้นใยที่ยืดออก
$$\text{elastic recovery} = 100\%$$
- เส้นใยสแปนเดกซ์ (spandex) เส้นใยขนสัตว์ ไຍไหม มีสภาพยืดหยุ่นสูง
- เส้นใยลินิน ปอ ฝ้าย มีสภาพยืดหยุ่นต่ำ
- สภาพยืดหยุ่น มีผลต่อการรักษารูปทรงของเสื้อผ้า
- สภาพยืดหยุ่นดี มีการคงตัวของเส้นใย (dimension stability) สูง เสื้อผ้ารักษารูปทรงได้ดี ไม่ยืดหรือหด ไม่ยับง่าย และทนต่อการขัดถู

2.9 การยืดตัว (Elongation)

- elongation คือ ระยะของการยืดออกตามทิศทางที่ได้รับแรงดึงจนกระทั่งเส้นใยขาด
- นิยมบอกในรูปของ ร้อยละของการยืด (% elongation) เมื่อเทียบกับความยาวเดิมของเส้นใย

เช่น เส้นใยยาว 10 cm ใช้แรงดึงจนขาด วัดความยาวของเส้นใย ณ จุดขาด

ได้ 12 cm

$$\% \text{ elongation} = \frac{12 - 10}{10} \times 100 = 20\%$$

สภาพยืดหยุ่น (Elasticity) และ การยืดตัว (Elongation) เป็นตัวแปรสำคัญในการออกแบบผ้าสำหรับผลิตเสื้อผ้าที่ต้องการความยืดหยุ่น เช่น ชุดกีฬา ชุดชั้นใน ถูหนุนอง ผ้าบริเวณเข่า ข้อศอก เป็นต้น

3. การจำแนกประเภทของเส้นใย (Definition of fiber)

3.1 เส้นใยธรรมชาติ (Natural fiber)

3.2 เส้นใยประดิษฐ์ (Man-made fiber)

4. เส้นใยประดิษฐ์ (Man-made fiber)

- ศตวรรษที่ 17 Hook อัดรีดของเหลวผ่านรูเล็กๆ และต่อเนืองเป็นเส้นยาว เมื่อของเหลวเย็นและแข็งตัว ได้เป็นเส้นใย
- ศตวรรษที่ 20 Count de Chardonnet ผลิตเส้นใยจากสารละลายเซลลูโลส
- ค.ศ. 1910 สหรัฐอเมริกาผลิตเรยอนเพื่อการค้า
- ค.ศ. 1925 ผลิตอะซิเตต
- ค.ศ. 1938 ผลิตไนลอน
- 70% ของเส้นใยประดิษฐ์ ได้จากอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
- 30% ของเส้นใยประดิษฐ์ ได้จากวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติ

เส้นใยประดิษฐ์ที่สำคัญ

ข้อดีของเส้นใยประดิษฐ์เหนือเส้นใยธรรมชาติ: เหนียว ทนทาน คงตัว ไม่ยับง่าย ดูแลรักษาง่าย

แต่ ให้ความสบายในการสวมใสน้อยกว่า ดูดความชื้นต่ำกว่า นำความร้อนไม่ดี

4.1 ไนลอน (Nylon)


- ไนลอน (nylon) หรือ พอลิเอไมด์ (polyamide) เป็นพอลิเมอร์สังเคราะห์ชนิดแรกของโลก
- คิดค้นโดย Dr. Wallace Carothers และบริษัท Dupont ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Nylon มีหลายชนิด ได้แก่
 - Nylon 6
 - Nylon 6, 6
 - Nylon 11
 - Nylon 12
 - Nylon 6, 10

4.1 ไนลอน (Nylon) (ต่อ)

- Nylon6 และ Nylon 6,6 ผลิตและใช้มากที่สุดมโนอุตสาหกรรมสิ่งทอ

การผลิต Nylon 6,6


- Nylon 6,6 ใช้ถ่านหิน หรือน้ำมันปิโตรเลียม เพื่อสังเคราะห์ hexamethylene diamine และ adipic acid
- ปฏิกิริยาระหว่าง hexamethylene diamine และ adipic acid ได้เกลือไนลอน
- พอลิเมอร์เชซันเกลือไนลอนที่อุณหภูมิสูง ภายใต้บรรยากาศไนโตรเจน ในหม้อ ความดัน เพื่อกำจัดน้ำออก และได้ Nylon 6,6



- เก็บในรูปของเกล็ดหรือเม็ด เพื่อนำเข้าสู่การขึ้นรูปเป็นเส้นใยต่อไป

การผลิต Nylon 6

- การผลิต Nylon 6 เริ่มจาก cyclohexanone – oxime ที่ได้จากถ่านหิน ทำปฏิกิริยากับกรดกำมะถันแล้วเปลี่ยนสภาพไปเป็น caprolactam
- Caprolactam เกิดปฏิกิริยา ring opening polymerization โดยให้ความร้อนด้วยไอน้ำภายในหม้อที่ทำจากเหล็กกล้าไร้สนิม
- เก็บในรูปแบบของพอลิเมอร์เม็ด เพื่อนำเข้าสู่การขึ้นรูปเป็นเส้นใย



สมบัติโดยทั่วไปของ Nylon

- มีสีขาว มันวาว (ความมันวาวมีหลายระดับขึ้นกับความต้องการของลูกค้า)
- การลดความมันวาวของไนลอน ทำได้โดยการเติม TiO_2 เข้าไปในเส้นใย
- มีความคงทนสูง

ไนลอนที่ใช้ทำเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม

ความทนแรงดึงของเส้นใย ณ จุดขาด 3.0 – 6.0 กรัม/ดีเนียร์

ไนลอนที่ใช้ทำเข็มขัดนิรภัย ผ้าใบยางรถยนต์

ความทนแรงดึงของเส้นใย ณ จุดขาด 6.0 – 9.5 กรัม/ดีเนียร์

- ทนต่อการขีดถู มีสภาพยืดหยุ่นสูง
- คีนตัวจากแรงอัดได้ดี ยับยาก



<https://www.tes.com>

สมบัติโดยทั่วไปของ Nylon (ต่อ)

- ดูดความชื้นได้น้อยมาก ผิวเรียบ เส้นใยชิดกัน เส้นด้ายแน่น ระบายอากาศไม่ดี ทำให้ใสไม่สบาย
- แก้ไขโดย ทำให้เป็นเส้นใยหยิก เพิ่มความฟูและผิวสัมผัสที่ดีขึ้น
- Nylon เป็นเส้นใยประเภท Thermoplastic fiber
 - Nylon 6 $T_m = 210^{\circ}\text{C}$
 - Nylon 6,6 $T_m = 250^{\circ}\text{C}$
- เมื่อ Nylon ถูกเปลวไฟจะหลอมเหลวและหดตัวออกจากเปลวไฟ แล้วค่อยเกิดการติดไฟ กลายเป็นหยด มีกลิ่นฉุน ขี้เถ้าเป็นเม็ดแข็งสีน้ำตาลดำ

การใช้ประโยชน์ Nylon

- Nylon 6 ใช้ทำเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มทั่วไป ทนทาน ยืดหยุ่นสูง รักษารูปทรงได้ดี เคลื่อนไหวร่างกายสะดวก
 - ชุดกีฬา ถุงเท้า ถุงน่อง เสื้อผ้าชั้นในสตรี
 - ทอแบบแน่น: ผ้าร่มกันน้ำ เสื้อกันลม ชุดว่ายน้ำ เสื้อกันฝน ชุดเล่นสกี แจ็คเก็ตกันหนาว
 - พรหมปูพื้น ผ้าบุเก้าอี้ ร่มชูชีพ เต็นท์ กระเป๋า ถุงนอน เชือก
- Nylon 6,6 นิยมใช้ในอุตสาหกรรม
 - ผ้าใบยางรถยนต์ อวน ตาข่าย แปรง เอ็นที่ใช้ในอุปกรณ์กีฬา




4.2 สแปนเดกซ์ (Spandex)

- เป็น elastomer fiber ดึงยืดได้ถึง 450 – 700%
- ค่อนข้างหนักที่ที่ปล่อยแรงดึง
- เหมาะกับการทอเครื่องนุ่งห่มที่ต้องการความยืดหยุ่นสูง โดยเฉพาะบริเวณ เอว สะโพก ศอก เข่า
- การสังเคราะห์:

Soft segment: ยืดและคลายตัว

Rigid segment: เพิ่มความแข็งแรง



สมบัติโดยทั่วไปของสแปนเดกซ์

- ความแข็งแรงต่ำเมื่อเทียบกับเส้นใยสังเคราะห์อื่นๆ
- ความทนแรงดึง ณ จุดขาด 0.6 – 0.9 gpd
- สภาพยืดตัวสูงมาก (450 – 700%) อาจยืดได้ถึง 750% ก่อนขาด
 - การยืดของเสื้อผ้าปกติ 25 – 30%
 - การยืดของเสื้อผ้าที่ต้องการความยืดหยุ่นพิเศษ 30 – 50%
- การคืนตัวจากแรงอัดดีมาก ทั้งตัวดี ดูดความชื้นต่ำ
- ทนทานต่อแสงแดด การขัดสี การยืดหด เหงื่อไคล น้ำมันจากร่างกาย
- ทำความสะอาดง่าย แต่ควรหลีกเลี่ยงการซักที่อุณหภูมิสูง
- ไม่ควรซักในเครื่องหรืออบแห้งบ่อยๆ เพราะจะทำให้เสื่อมสภาพได้ง่าย



การใช้ประโยชน์สแปนเดกซ์

- ใช้ทอเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่มที่ต้องการให้รัดกระชับ ยืดหยุ่นได้ดี
- เส้นใยสแปนเดกซ์ที่หุ้มด้วยเส้นใยอื่น เช่น ฝ้าย เรยอน ไนลอน
 - ผลิตเป็นชุดชั้นใน เสื้อแจ็กเก็ต กางเกง ชุดว่ายน้ำ สเตย์ เข็มขัด สายรัด
ถุงน่อง



5. การผลิตเส้นใย (Processing of fiber)

มี 3 ขั้นตอนหลัก

1. เตรียมวัตถุดิบ หรือสารละลายตั้งต้น

- spinning solution

- spinning dope

- viscous

- syrupy dope

- dope

- วัตถุดิบอาจเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ (เซลลูโลส, โปรตีน) หรือสารเคมีที่ถูกสังเคราะห์อยู่ในรูปเรซินก็ได้



2. อัด dope ผ่านหัวรีดเป็นเส้นใยยาวต่อเนื่อง

3. ทำให้เส้นใยอยู่ตัว เกิดจากการระเหย แข็งตัว หรือเย็นตัวของเส้นใย


การผลิตเส้นใยมี 3 วิธี

1. การปั่นเส้นใยแบบเปียก (wet spinning or solution spinning)

- วัตถุดิบถูกเปลี่ยนโครงสร้างชั่วคราวด้วยสารเคมี แล้วจึงสร้างตัวกลับขึ้นมาใหม่ เรียกว่า regenerate
- เช่น การผลิตเรยอนจาก เซลลูโลส โดยนำเซลลูโลสมาละลาย แล้วทำม้วนกลับมาเป็นโครงสร้างของดเซลลูโลสอีกครั้งหนึ่ง เรียกว่า regenerated cellulose
- ปั่นเส้นใยให้เป็นเส้นแล่งไปในอ่างน้ำหรือสารละลายที่เหมาะสม
- เส้นใยเกิดการแข็งตัวในอ่างสารละลาย
- เส้นใยจะแข็งแรงหลังจากแห้งสนิท
- กระบวนการค่อนข้างซับซ้อน
- ต้องมีการฟอก ล้างเส้นใยภายหลังกระบวนการ เพื่อให้เส้นใยสะอาดก่อนนำไปใช้งาน
- ใช้ในกระบวนการผลิต เรยอน สเปนเดกซ์



VDO: The viscous fibre line



Nozzle and Spinning bath

Washing bath

Drawing bath

2. การปั่นเส้นใยแบบแห้ง (dry spinning or solvent spinning)


- มี 3 ขั้นตอนหลัก
 1. ละลายเรซิน (วัตถุดิบ) ด้วยตัวทำละลายที่เหมาะสม
 2. ปั่นเส้นใยในกระแสลมอ่อน
 3. ระเหยตัวทำละลายออกเพื่อให้เส้นใยแข็งตัว
- กระบวนการสำคัญของ dry spinning คือ การเลือกตัวทำละลายที่เหมาะสม และการกักเก็บตัวทำละลายหลังการระเหยและนำกลับมาใช้ใหม่
- ไม่ต้องมีการล้างเส้นใยหลังกระบวนการผลิต
- ใช้ผลิตเส้นใยอะซิเตท ไตรอะซิเตท อะคริลิก มอดาคริลิก และสแปนเดกซ์



Simulated fur



wig



3. การปั่นเส้นใยแบบหลอมเหลว (melt spinning)

- มีความเร็วในการผลิตสูง เนื่องจากไม่ต้องอาศัยสารละลาย สารเคมี และไม่ต้องล้างเส้นใยหลังการผลิต
- สามารถควบคุมภาคตัดขวางของเส้นใยได้อย่างถูกต้อง
- ใช้ผลิตเส้นใยไนลอน พอลิเอสเตอร์ และเส้นใยกลุ่มโอเลฟิน
- มี 3 ขั้นตอน
 1. วัตถุดิบที่เป็นเรซินถูกหลอมเหลวโดยอาศัยความร้อนในหม้อความดันสูง
 2. ปั่นเส้นใยเข้าไปในบริเวณที่กระแสลมผ่าน (ลมธรรมดาหรือลมร้อน)
 3. เส้นใยเย็นตัวลงและแข็งตัว

Drawing หรือ stretching

- เป็นกระบวนการสำคัญในการผลิตเส้นใย
- มีผลต่อโครงสร้างภายในและการจัดเรียงตัว (orientation) ของเส้นใย
- มีผลโดยตรงต่อสมบัติเชิงกลและสมบัติทางกายภาพของเส้นใย
- มีผลต่อ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ความยาว และความละเอียดของเส้นใย

Diagram of filament yarn melt spinner

